



### SÉRIE CEMENT SC

REMA TIP TOP CEMENT 4000 processado com ENDURECEDOR ER-42 é um sistema de ligação de dois componentes sem tricloroetileno com excelente aderência e carga dinâmica superior universalmente aplicável para ligações duradouras de borracha - borracha, borracha - tecido, borracha - metal e tecido - no campo da proteção contra o desgaste e a corrosão, bem como na tecnologia de correias transportadoras.



525 2602



525 2619

### Propriedades

- Resistência inicial de ligação notável
- Alta classificação de carga dinâmica
- Ligações de alta resistência
- Pode ser usado universalmente em muitos materiais
- Elevada durabilidade, conformidade com REACH
- Excelente aderência
- Qualidade comprovada do produto
- Fácil de aplicar
- Qualidade de marca da REMA TIP TOP
- Económico no consumo
- Complementos REMA TIP TOP, proteção e sistemas de reparação com camada de colagem CN
- Boa resistência à água, ácidos e alcalinos

### Áreas de aplicação

- Emendas a frio e reparações de correias transportadoras com reforço de tecido
- Colagem de componentes e revestimentos de borracha
- Colagem de elastómeros para polias de acionamento



525 1151



525 1067

### SÉRIE CEMENT SC

#### CHC – FREE

Aplicações de contacto alimentar: O CEMENT SC 4000 branco com HARDENER E-40 foi testado e aprovado para contacto com alimentos. Os ingredientes do CEMENT SC 4000 branco cumprem os regulamentos da U.S. Food and Drug Administration (FDA, CFR 21S175.105). Para HARDENER E-40 foi concedido um TOR (CFR 21S170.39). Elevada força de ligação inicial. Vida em vaso de 2 horas. Processado com 4% HARDENER ER-42 ou HARDENER E-40 (30g por 0,7Kg)

### Especificações

<b>Base polimérica</b>	CR	DIN ISO 1629
<b>Peso específico</b>	0.96 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Solvente</b>	Cicloexano / Etilacético	
<b>Cor</b>	Preto, Verde, Branco	

<b>Número de Referência</b>	<b>Designação</b>	<b>Cor</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Qty.</b>	<b>Qty. paletes</b>
525 2509	CEMENT SC 4000	verde	700 g (780 ml)	10	490
525 2516	CEMENT SC 4000	verde	4.5 Kg (5 l)	1	80
525 2530	CEMENT SC 4000	verde	190 Kg (200 ml)	1	2
525 2592	CEMENT SC 4000	preto	350 g (390 ml)	20	1000
525 2602	CEMENT SC 4000	preto	700 g (780 ml)	10	490
525 2619	CEMENT SC 4000	preto	4.5 Kg (5 l)	1	80
525 2657	CEMENT SC 4000	preto	9 Kg (10 l)	1	45
525 2633	CEMENT SC 4000	preto	190 Kg (200 l)	1	2
525 2704	CEMENT SC 4000	branco	700 g (780 ml)	10	720
525 1122	HARDENER E-40		15 g	10	4800
525 1067	HARDENER E-40		30 g	10	3920
525 1116	HARDENER E-42		15 g	10	4800
525 1151	HARDENER E-42		30 g	10	3920